



SPECIFIKATION

Produkt

Akrylatbestruken tapet

Miljöinformation

Tapeter med omtanke om miljön

Duro har länge haft en omtanke om miljön och våra medarbetare. Duro har exempelvis ända sedan 1950 talet använt miljövänliga vattenbaserade färger i produktionen. Vi förorsakar därför inget farligt avfall i tapettillverkningen, vilket också leder till att vi har en sund och bra miljö i vår fabrik.

Allergi/Astma

Tapeten är tillverkad utan material som kan orsaka allergiska reaktioner. Alla tapeter från Duro är fria från tungmetaller, PVC, lösningsmedel och andra skadliga material.

Inga lösningsmedel

Eftersom Duro enbart använder vattenbaserade färger så innehåller våra produkter inga lösningsmedel.

Avfall och Återvinning

Tapeten kan återvinnas som papper eller energi. Inga tapeter från Duro betraktas som farligt avfall.

Förpackning

Alla material i förpackningarna är återvinningsbara. Duro är ansluten till Reparegisteret.

Formaldehyd

Formaldehyd förekommer naturligt i pappersmassa, därför kan formaldehyd från tapeter detekteras. Under Duros produktion sker ingen tillsats av formaldehyd för tillverkning av den färdiga tapeten.

Produktinformation

Produkt:	Akrylatbestruken tapet.
Basmaterial:	Specialpapper för tapet
Dimensioner:	Rull längd: 10,05-11,20 m. Bredd: 0,53 m.
Användningsområde:	Väggdekoration inomhus.
Högtvättbar tapet:	Tapet där ytan kan rengöras med en våt trasa och såpvatten från smuts och de flesta vattenbaserade hushållsfläckar. Fläckar av olja, fett och som är lösningsmedelsbaserade kan ej förväntas vara möjliga att tas bort. Vissa fettfläckar kan tas bort om åtgärder genast vidtages. Tapeten är högtvättbar enligt standard EN 233.
Ljushärdighet:	Ljushärdigheten på Duros tapeter är ca 6-8 på en skala från 1-8, där 8 är bäst betyg. enligt standard ISO 105-B02.
Brandklassning:	Klass I på obrännbart underlag, klass II på gipsskiva, enligt standard SS 02 48 23 (NT FIRE 004).
Opacitet:	Vårt noggrant utvalda specialpapper tillsammans med våra färgers höga täckförmåga, bildar en tapet som täcker underlaget helt.
Limrekommendation:	Lim eller klister baserat på modifierad stärkelse eller cellulosa. Limmet skall appliceras på baksidan och därefter skall man låta tapeten svälla 5 minuter innan den sätts upp på väggen.



SPECIFIKATION

Produkt

QuickUp tapet

Miljöinformation

Tapeter med omtanke om miljön

Duro har länge haft en omtanke om miljön och våra medarbetare. Duro har exempelvis ända sedan 1950 talet använt miljövänliga vattenbaserade färger i produktionen. Vi förorsakar därför inget farligt avfall i tapettillverkningen, vilket också leder till att vi har en sund och bra miljö i vår fabrik.

Allergi/Astma

Tapeten är tillverkad utan material som kan orsaka allergiska reaktioner. Alla tapeter från Duro är fria från tungmetaller, PVC, lösningsmedel och andra skadliga material.

Inga lösningsmedel

Eftersom Duro enbart använder vattenbaserade färger så innehåller våra produkter inga lösningsmedel.

Avfall och Återvinning

Tapeten kan återvinnas som energi. Inga tapeter från Duro betraktas som farligt avfall.

Förpackning

Alla material i förpackningarna är återvinningsbara. Duro är ansluten till Reparegisteret.

Formaldehyd

Formaldehyd förekommer naturligt i pappersmassa, därför kan formaldehyd från tapeter detekteras. Under Duros produktion sker ingen tillsats av formaldehyd för tillverkning av den färdiga tapeten.

Produktinformation

Produkt:	QuickUp tapet.
Basmaterial:	En special non-woven av cellulosa och polyesterfibrer.
Dimensioner:	Rull längd: 10,05 m. Bredd: 0,53 m.
Användningsområde:	Väggdekoration inomhus.
Högtvättbar tapet:	Tapet där ytan kan rengöras med en våt trasa och såpvatten från smuts och de flesta vattenbaserade hushållsfläckar. Fläckar av olja, fett och som är lösningsmedelsbaserade kan ej förväntas vara möjliga att tas bort. Vissa fettfläckar kan tas bort om åtgärder genast vidtages. Tapeten är högtvättbar enligt standard EN 233.
Ljushärdighet:	Ljushärdigheten på Duro tapeter är ca 6-8 på en skala från 1-8, där 8 är bäst betyg enligt standard ISO 105-B02.
Brandklassning:	B-s1, d0 enligt standard EN 13501: 2002. Detta är den bästa klassificering ett ytskikt kan ha. Motsvarar gamla klass I.
Dimensionsstabilitet:	Duro har en högklassig non-woven som har en maximal svällning på 0,2% tvärs. Detta garanterar utmärkta egenskaper för uppsättning direkt på limmad vägg.
Opacitet:	Vårt noggrant utvalda QuickUp-material tillsammans med våra färgers höga täckförmåga, bildar en tapet som täcker de flesta underlag. Förmågan att dölja underlagets nyans motsvarar i stort sett våra högtäckande akrylat (pappers) tapeter.
Limrekommendation:	PVAc förstärkt lim. Applicera limmet på väggen. QuickUp tapeten sätts sedan upp på den limmade väggen.